






Bondai




Bondai 3012




Bondai 4004




Bondai 4007




Bondai 4011




Bondai 4017



Bondai 6016



Bondai 6071



Bondai 7032



Bondai 7048



Bondai 8010



Bondai 8033



Bondai 8078

Bondai



Složení

100% polyester
Nemetalická barviva

Gramáž

250 g/m² ±2%
350 g/bm ±2%

Šířka

Užitná šířka 140 cm ±2%

Odolnost vůči prodření

100.000 cyklů

Odolnost vůči ohni

BS EN 1021/1-2

CRIB 5

BS 7176:1995 (nízká úroveň nebezpečí)

NF D 60013 Class AM 18

Poznámka: Parametry hořlavosti jsou závislé na použité pění.

Stálost na světle

6 (ISO 105 - B02:1999)

Stálost při tření

za vlhka: 4-5; za sucha: 4-5 (ISO 105 - X12:1995)

Údržba

Profesionální čistírenská údržba. Alternativně je možno vytřít dočista za použití vlhkého hadříku nebo šampónu, přičemž je třeba pracovat s vhodným šampónem pro čalouněné výrobky.

Barevná stejnost

Každá dávka může mít malé variace v odstínu, jež jsou plně v mezích běžných komerčních tolerancí.

Vezměte laskavě na vědomí, že konečná charakteristika švu je závislá na stavbě švu a typu jehly a nitě. Doporučujeme využít odpovídajícího odborného poradenství při šití.

Poznámka: Vyhrazujeme si právo měnit technické specifikace bez apriorního oznámení.